

ダクタイトイル鉄管補修用塗料一覧表

①名称、②品名（色）③組成	用途【適合規格】	製品形状	写真
①ダクタイトイル鉄管外面補修用塗料 ②クボタダクタイトイル管外面補修用塗料 クボタコート #4100（黒） ③一液性アクリル	外面塗装のタッチアップ 【水道用ダクタイトイル鋳鉄管合成樹脂塗料 JWWA K 139】	1)420ml スプレー缶 2)1kg 缶 (刷毛塗り)	
①ダクタイトイル鉄管切管鉄部用塗料 (端面、テーパ、溝部用) ②クボタダクタイトイル管端面補修用塗料 RP102（グレー、黒） ③一液性エポキシ樹脂	切管時に露出した鉄部の塗装 【水道用ダクタイトイル鋳鉄管合成樹脂塗料 JWWA K 139】	1kg ハケ付缶 (刷毛塗り)	
①粉体塗装補修用塗料 ②粉体塗装管補修用塗料 エポニックス PC パテ（グレー） ③二液性エポキシ樹脂	粉体塗装管内面のカケやくぼみ部の補修 【水道用ダクタイトイル鋳鉄管合成樹脂塗料 JWWA K 139】	40g+20g セット缶 (刷毛塗り)	

外面補修用（クボタコート）と切管鉄部用（RP102）は同じ規格ですが、

①スプレーの場合、溶剤分が多く塗膜が薄くなってしまいます。

②アクリル系は、一液性エポキシ樹脂に比べ防食性に劣る。

などから、RP102 を使用する必要があります。

（参考）モルタルライニング補修用

品名：エピライトパテ KT （エポキシ樹脂、JWWA K 135）

